

Couverture thermique

FIABILITÉ TESTÉ. EFFICACITÉ GARANTIE

Certification UNE-EN ISO 14067 : Nos produits ont jusqu'à 41 % d'empreinte carbone en moins par rapport aux produits importés.



CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : Non tissé Spunbond Thermally Bonded 100% polypropylène avec protection UV.
- Grammage : à partir de 15g/m².
- Résistant mécaniquement et chimiquement.
- Respirant.
- Largeur et longueur des bobines : selon besoins.
- Autres traitements et couleurs : sur consultation.
- Option couverture thermique avec collage thermosoudé avec/sans renfort :
- **Jusqu'à 17,5 m sans renfort. - Jusqu'à 16,1 m avec renfort.**
- Résistance aux rayonnements UV : avec possibilité de renfort en additifs UV selon besoins.



AVANTAGES

Nous proposons une solution optimale et fiable pour maximiser le rendement, la précocité et la qualité de vos cultures. Garantir à la fois une protection biologique et une maîtrise thermique des cultures, respectueuses de l'environnement et compatibles avec l'agriculture biologique.

- | | |
|---|--|
| — Protège la culture contre les ravageurs et les virus. | — Filtre le rayonnement lumineux optimal pour la croissance des cultures. |
| — Haute efficacité contre le passage d'insectes tels que les aleurodes et les thrips. | — Protège les cultures du rayonnement solaire et des intempéries. |
| — Augmente le confort de la plante, en permettant le passage de l'air et de l'eau. | — Adaptation en formats, pour la protection des arbres et des plantes dans leurs premières années. |
| — Bonne perméabilité à l'air. | — Facile à manipuler et à installer : conçu pour une installation rapide et facile. |
| — Réduction de l'utilisation de pesticides et d'herbicides. | — 100 % recyclable et faible impact paysager. |
| | — Génère une barrière protectrice contre les changements brusques de température. |

APPLICATION

Il est appliqué en couverture de la culture dans les premiers mois de croissance.

DURABILITÉ ET STOCKAGE

- Après un rayonnement cumulé de 150Kly, équivalent à 1 an dans les régions à fort rayonnement, les propriétés mécaniques sont maintenues à 50%. Ces propriétés sont remplies tant qu'il n'est pas exposé à l'action de pesticides dépassant 150 ppm en teneur en chlore et 2000 ppm en teneur en soufre.
- Il doit être stocké dans un environnement sec, à une température inférieure à 50°C et protégé des rayons UV. Dans des conditions inappropriées, il peut initier des processus de dégradation.

COULEURS



WHI 01 BLK 01

***Autres couleurs à consulter**

QUALITÉ 100% CERTIFIÉE



DNT Non Woven Fabrics S.A.
www.dntagro.es